




CELLO® HR 290/0 • CELLO® HR 290/71

Cello® HR 290/0: Grauer Weichschaumstoff auf Melaminharz-basis.

Cello® HR 290/71: wie HR 290/0 aber Oberfläche geprägt (Cello®-Verfahren).

Anwendungen: Busse/Nutzfahrzeuge, Haushaltsgeräte, Heizung/Lüftung/Klima, Maschinenbau, Medizintechnik, Raumakustik, Schienenfahrzeuge



TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN

- ▶ FMVSS 302, DIN 75 200, erfüllt
- ▶ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
- ▶ NF F 16-101, M1 (10-100 mm)
- ▶ ECE R-118, Anhang 6, 7 und 8 erfüllt (HR 290/0)
- ▶ UL94, V-0, HF-1 (HR 290/0)
- ▶ EN 45545-2 2016: Anforderung R1, HL 2 erfüllt (5-100 mm) (HR 290/0)
- ▶ DIN 4102, geprüft nach B1 (10-50 mm) (HR 290/0)
- ▶ DIN EN 13501: B-s₁,d₀ (5-15 mm) (HR 290/0)
B-s₂,d₀ (> 15-20 mm) (HR 290/0)
C-s₂,d₀ (> 20-80 mm) (HR 290/0)

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Langfristig: -50°C bis +180°C
Kurzfristig: bis +200°C

WÄRMELEITFÄHIGKEIT MELAMINSCHAUM / EN 12667

≤ 0,034 W/(m·K) bei 10°C

RAUMGEWICHT MELAMINSCHAUM / DIN EN ISO 845

9 ± 1,5 kg/m³


ABMESSUNGEN

PRODUKT	DICKEN [mm]	DICKENTOLERANZ [mm]	PLATTENWARE* [mm]
HR 290/0 HR 290/71	10, 20, 30, 40, 50	± 1	1250 X 1250 oder 2100 X 1250

Andere Dicken / Maße auf Anfrage. Maßgenaue Fertigteile nach Vorgabe / Zeichnung.

*Lieferung unbesäumt: Bestellte Nutzmaße sind garantiert, überstehendes Material (Schaum, Folie, Vlies etc.) ist möglich.

SCHALLABSORPTION IMPEDANZROHR / DIN 10 534-2



VORTEILE

- ▶ Hohes Schallabsorptionsvermögen
- ▶ Ausgezeichnete Brandfestigkeit
- ▶ Hohe Temperaturbeständigkeit
- ▶ Geringe Wärmeleitfähigkeit
- ▶ Hohe chemische Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und Alkohole (DIN 53428)

OPTIONEN

- NK: Nicht selbstklebend
- SK: Rückseitig selbstklebend